



#Rives - #creativitàdecorativa
www.rives.it



Azienda certificata
UNI EN ISO 9001 - 14001

Opasint

Scheda Tecnica n°153 - Revisione 1 del 16/06/2022

Caratteristiche e campi di impiego:

Fondo sintetico opaco ad alta copertura. Presenta caratteristiche di forte resistenza, buona distensione e facile carteggiabilità. Particolarmente indicato come mano di fondo, per manufatti in legno, laccature, serramenti e muri interni - esterni.

Preparazione del supporto e applicazione:

Superfici nuove: riempire con nostro FONDOSTUCK eventuali crepe del legno o avvallamenti.

Superfici vecchie o già verniciate: asportare ogni traccia di vernice con idoneo sverniciatore, carteggiare a fondo e procedere con la stessa procedura per superfici nuove.

Ad essiccazione avvenuta carteggiare ed applicare sul legno una mano di OPASINT diluito al 5-10% in volume con acqua. Dopo 6/12 ore carteggiare e applicare la seconda mano di OPASINT diluita al 10-15%. In fine carteggiare con carte fine e applicare due o più mani di smalto a finire.



AVVERTENZE UTILI

- Non applicare con temperature inferiori ai +5°C, superiori ai +30°C e con umidità superiore al 75%.
- Usare diluente nitro per pulire gli attrezzi
- Per quanto riguarda le informazioni relative al corretto smaltimento, stoccaggio e manipolazione del prodotto, si prega di consultare la relativa scheda di sicurezza.
- Il prodotto va utilizzato preferibilmente entro due anni dalla data di produzione se conservato nei contenitori originali non aperti e in condizioni di temperatura adeguate



#Rives - #creativitàdecorativa
www.rives.it



Azienda certificata
UNI EN ISO 9001 - 14001

Opasint

Scheda Tecnica n°153 - Revisione 1 del 16/06/2022

Natura del legante	resine alchiliche uretaniche
Peso specifico a 20°C	1.50 gr/lt +/- 50
Punto d'infiammabilità	non infiammabile
Aspetto del film asciutto	opaco
Applicare con	pennello, airless
Colore	bianco
Resa teorica	10-12 m ² /L per mano
Essiccazione	Al tatto: 8 ora a 20° C
	In profondità: 24 ore a 20° C
Intervallo di sovrapplicazione	12 ore circa
Diluizione	10-15% con acqua ragia
Lavaggio attrezzi	subito dopo l'uso con diluente nitro
Confezioni in vendita	L 2.5 – 0.500
Stoccaggio	in luogo fresco e asciutto

Voce di capitolato

Applicazione, con pennello o airless, su supporti già predisposti, di una o due mani di fondo sintetico opaco ad alta copertura