



#Rives - #creativitàdecorativa
www.rives.it



Azienda certificata
UNI EN ISO 9001 - 14001

Rossocamin

Scheda Tecnica n°123 - Revisione 0 del 15/03/2013

Caratteristiche e campi di impiego:

ROSSO CAMIN è una idropittura acrilica microporosa, speciale per caminetti, formulata con purissimi ossidi coloranti e pregiate resine, le quali consentono all'utilizzatore di ottenere un piacevolissimo effetto aspetto estetico, una grande lavabilità, un'alta copertura ed un'eccezionale resistenza sia all'esterno che all'interno. Può essere applicata con la massima garanzia, come mano a finire su svariati tipi di supporto quali cemento, intonaco, gesso, cartongesso, legno, ecc.



Preparazione del supporto e applicazione:

Spolverare accuratamente la superficie da trattare ed eliminare eventuali parti friabili.

Mescolare accuratamente il prodotto, diluirlo con il 30-35% in volume di acqua pura, rimiscolarlo accuratamente ed applicarlo usando pennello o rullo. Dopo 3/4 ore procedere con la seconda mano diluendo il prodotto al 25-30% in volume con acqua pura.

AVVERTENZE UTILI

- Non applicare con temperature inferiori ai +5°C, superiori ai +30°C e con umidità superiore al 75%.
- Usare acqua per pulire gli attrezzi.
- Per quanto riguarda le informazioni relative al corretto smaltimento, stoccaggio e manipolazione del prodotto, si prega di consultare la relativa scheda di sicurezza.
- Il prodotto va utilizzato preferibilmente entro due anni dalla data di produzione se conservato nei contenitori originali non aperti e in condizioni di temperatura adeguate.



#Rives - #creativitàdecorativa
www.rives.it



Azienda certificata
UNI EN ISO 9001 - 14001

Rossocamin

Scheda Tecnica n°123 - Revisione 0 del 15/03/2013

Natura del legante	emulsione acrilica
Peso specifico a 20°C	1620 gr/lt +/- 50
Viscosità Brookfield gir.6, vel. 20, 20°C	cP 38500
Punto d'infiammabilità	non infiammabile
Aspetto del film asciutto	opaco
Applicare con	pennello, rullo
Colore	rosso ossido
Resa (Kg/m²)	3-4 m²/L in due mani
Confezioni (Kg)	L 0.375
Essiccazione	Al tatto: 2 ore a 20° C
	Sovrapplicazione: 12 ore a 20° C
	In profondità: 24 ore a 20° C
Diluizione	25-35% con acqua pura
Lavaggio attrezzi	subito dopo l'uso con acqua
Stoccaggio	in luogo fresco e asciutto

Voce di capitolato

Applicazione con rullo, pennello, airless, su supporti già predisposti, di due mani di smalto universale zinco-aderente.