



#Rives - #creativitàdecorativa
www.rives.it



Azienda certificata
UNI EN ISO 9001 - 14001

Tutto Legno Impregnante

Scheda Tecnica n°152 - Revisione 0 del 22/10/2013

CARATTERISTICHE E CAMPI DI IMPIEGO

Impregnante protettivo, decorativo e trasparente che penetra in profondità nei pori del legno evidenziandone le venature senza formare pellicola. La sua forte azione di penetrazione, consente di proteggere il legno dalle intemperie e dai raggi ultravioletti, svolgendo nel contempo una efficace azione antitarlo e fungicida. E' esente da composti cerosi o affini e non pregiudica l'aderenza di eventuali sovra verniciature



PREPARAZIONE DEL SUPPORTO E APPLICAZIONE

Legno nuovo: carteggiare il supporto e ripulirlo da polvere e sporcizia; in presenza di legni resinosi pulire preventivamente il supporto con Diluente Nitro; assicurarsi che il supporto sia asciutto.

Legno già verniciato: togliere ogni traccia di polvere, grasso, residui di cere o vecchie pitturazioni. Carteggiare il supporto e ripulirlo da polvere e sporcizia; in presenza di legni resinosi pulire preventivamente il supporto con Diluente Nitro; assicurarsi che il supporto sia asciutto.

Applicare due mani di vernice tal quale o, se necessario diluita al 5% con acqua, cercando di distenderla nel senso delle venature del legno.

AVVERTENZE UTILI

- Non applicare con temperature inferiori ai +5°C, superiori ai +30°C e con umidità superiore al 75%.
- Usare acqua per pulire gli attrezzi.
- Per quanto riguarda le informazioni relative al corretto smaltimento, stoccaggio e manipolazione del prodotto, si prega di consultare la relativa scheda di sicurezza.
- Il prodotto va utilizzato preferibilmente entro due anni dalla data di produzione se conservato nei contenitori originali non aperti e in condizioni di temperatura adeguate



#Rives - #creativitàdecorativa
www.rives.it



Azienda certificata
UNI EN ISO 9001 - 14001

Tutto Legno Impregnante

Scheda Tecnica n°152 - Revisione 0 del 22/10/2013

Natura del legante	resine alchiliche uretanizzate
Peso specifico a 20°C	0.900 gr/lt +/- 50
Aspetto del film asciutto	opaco
Applicare con	pennello, airless, immersione
Colore	Cartella colori
Resa teorica	5-6 m ² /L in due mani
Essiccazione	Al tatto: 8 ore a 20° C
	In profondità: 24 ore a 20° C
Intervallo di sovrapplicazione	12 ore circa
Diluizione	20-40% con acqua pura
Lavaggio attrezzi	subito dopo l'uso con acqua
Confezioni in vendita	L 2,5 - 0,750
Stoccaggio	in luogo fresco e asciutto

Voce di capitolato

Applicazione, con pennello, airless o immersione, su legno già predisposto, di impregnante protettivo trasparente o colorato, con ciclo applicativo a due mani.