



#Rives - #creativitàdecorativa
www.rives.it



Azienda certificata
UNI EN ISO 9001 - 14001

Zincolux

Scheda Tecnica n°146 - Revisione 1 del 01/02/2022

Caratteristiche e campi di impiego:

Smalto universale zinco-aderente per esterni - interni, ad azione anticorrosiva. E' un prodotto specifico usato come fondo finitura per la protezione di superfici zincate, in ferro e in qualsiasi altro supporto. Dotato di ottima aderenza, eccezionale impermeabilità e ottima elasticità, resiste nel tempo, mantenendo inalterate le sue caratteristiche.

Preparazione del supporto e applicazione:

Superfici nuove: carteggiare per asportare qualsiasi impurità e successivamente sgrassare con diluente. Per una maggiore protezione si consiglia l'impiego di ns. Zinc 100, fondo sintetico anticorrosivo al fosfato di zinco.

Superfici in ferro rovinate o già verniciate: asportare ogni traccia di vernice con idoneo sverniciatore. Carteggiare a fondo eventuali parti corrose da ruggine. Per una maggiore protezione si consiglia l'impiego di ns. Zinc 100, fondo sintetico anticorrosivo al fosfato di zinco.

Quando il supporto è asciutto, applicare con rullo, pennello o airless due mani di Zincolux, diluito al 15-20% con acqua ragia, in un intervallo di tempo di circa 24 ore tra una mano e l'altra.



AVVERTENZE UTILI

- Non applicare con temperature inferiori ai +5°C, superiori ai +30°C e con umidità superiore al 75%.
- Usare diluente nitro per pulire gli attrezzi
- Per quanto riguarda le informazioni relative al corretto smaltimento, stoccaggio e manipolazione del prodotto, si prega di consultare la relativa scheda di sicurezza.
- Il prodotto va utilizzato preferibilmente entro due anni dalla data di produzione se conservato nei contenitori originali non aperti e in condizioni di temperatura adeguate



#Rives - #creativitàdecorativa
www.rives.it



Azienda certificata
UNI EN ISO 9001 - 14001

SilSottofondo

Scheda Tecnica n°146 - Revisione 0 del 01/02/2022

Natura del legante	resine alchiliche ad essiccazione rapida
Peso specifico a 20°C	1.10 gr/lt +/- 50
Aspetto del film asciutto	opaco
Applicare con	pennello, rullo
Colore	bianco o cartella colori "Exterior Colors" e "Oxide Colors"
Resa (Kg/m²)	8-10 m ² /L in due mani
Confezioni (Kg)	L 2.5 – 0.750
Essiccazione	Al tatto: 12 ore a 20° C
	Sovrapplicazione: 24 ore a 20° C
	In profondità: 48 ore a 20° C
Diluizione	15-20% con acqua ragia
Lavaggio attrezzi	subito dopo l'uso con acqua
Stoccaggio	in luogo fresco e asciutto

Voce di capitolato

Applicazione con rullo, pennello, airless, su supporti già predisposti, di due mani di smalto universale zinco-aderente.